ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«30» Января 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№63543-ПРГ/25 от 30.01.2025

1	Объект	Пена монтажная всесезонная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая Стройштуки, 1000 мл
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ ААМ», Адрес: Россия, Г.Н.НОВГОРОД, УЛ.БЕКЕТОВА 3А ЛИТЕР Р, Р1,Р2 ПОМ 50, ИНН: 5260442313, ОГРН: 1175275035220
3	Изготовитель	ООО МАРКОНФЛЕКС, Адрес: Россия, 196128, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ВАРШАВСКАЯ, Д.19, КОРП 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 27-Н, ОФИС 8, ИНН: 7814488870, ОГРН: 781001001
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 63543 от 24 января 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	24 января 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	24 января 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 января 2025 г. – 31 января 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 2254-002-69263032-201
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Время на отлип при температуре (23±3)°С и относительной влажности (50±5) %, мин, не более	11	11	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.4
2.	Время полной полимеризации при температуре (23±3)°С и относительной влажности (50±5) %, час, не более	24	24	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.4
3.	Внешний вид отвержденной пены	Гладкая или рельефная поверхность, однородная средне/крупнопористая структура, цвет от белого до кремового, оттенок не нормируется; допускается наличие незначительных трещин и пустот в пене, отвержденной при минусовой температуре окружающей среды	Соответствует требованиям	ТУ 2254-002-69263032-201
4.	Степень эвакуации содержимого баллона при температуре (23±3)°С %, не менее	95	98	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.3
5.	Кажущаяся плотность среднего слоя, кг/м^3, не менее	15	16	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.7
6.	Прочность при сжатии при 10 % линейной деформации кН/м^2, не менее	25	28	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.10
7.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	8	12	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.12
8.	Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, не более	0,04	0,02	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.8
9.	Стабильность размеров, %, не более	10	6	ГОСТ Р 59599, Приложение А, п.А.11

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Пена монтажная всесезонная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая Стройштуки, 1000 мл, **выпускаемая** ООО МАРКОНФЛЕКС, Адрес: Россия, 196128, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ВАРШАВСКАЯ, Д.19, КОРП 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 27-Н, ОФИС 8, ИНН: 7814488870, ОГРН: 781001001, **соответствуют:** ТУ 2254-002-69263032-201.

Исполнитель Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.